

## TECHNICKÉ PODMÍNKY

název výrobku : **INTERIÉROVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO**

výrobce: **Josef Klečka Antinari**  
 Žižkova 2494,  
 413 01 Roudnice nad Labem  
 IČO: 61350745

**B/ LAKOVANÝ POVRCH – Odstín RAL, DULUX:** na pohledových plochách se nesmí objevit místa bez povrchové úpravy. Povrchová úprava musí být souvislá , v celé ploše vázána na podkladový materiál.

Výkyvy odstínu na křídle by neměly přesáhnout nejbližší sousední odstín stupnice RAL, DULUX. Na pohledových plochách se nesmí objevit místa s odlupujícími se bublinkami a puchýři. Rýhy, vrypy a mikrotrhliny v jiném barevném odstínu než je povolený rozptyl.

**Povolené Vady:** Žilkování povrchu vzniklé síťováním laku do rozměru menšího než 10 mm. Neodlupující se bublinky, nebo propadliny vrchního laku, neměnicí odstín do velikosti nepřesahující 0,2 cm<sup>2</sup> v počtu do 6 -ti kusů pláště. Vrypy, rýhy a mikrotrhliny kratší než 25 mm , ne hlubší než tloušťka povrchové vrstvy laku. V počtu do 6 – ti poškození na každém plášti.

### 4. PROVEDENÍ ŘEZŮ, DLABŮ A VRTÁNÍ

základy musí být zhotoveny s přiměřeným přídavkem podle tvaru zapuštěného kování, které nesmí přečnívat přes líc dekorativní vrstvy. Hrany musí být bez přesahujících nezabroušených otřepů.

### 5. MONTÁŽ A ÚDRŽBA:

dveřní křídlo je určeno

- k osazení do interieru s relativní vlhkostí do 55 % neodděluující prostory s teplotním rozdílem vyšším než 5 °C

- k montáži do zárubní pro křídla rozměrově provedená dle ČSN 746401

**Osazení dveří do zárubně** – definuje maximální mezeru mezi dolní hranou dveří a finální podlahou

Požární dveře	Ocelová zárubeň	15mm	Obložková zárubeň	12 mm
Bezpečnostní dveře	Ocelová zárubeň	15 mm	-----	-----
Nepožární dveře otočné	Ocelová zárubeň	12 mm	Obložková zárubeň	12 mm
Celoskleněné dveře	Ocelová zárubeň	12 mm	Obložková zárubeň	12 mm
Dveře posuvné do pouzdra			Obložková zárubeň	12 mm
Dveře posuvné před zed'		12 mm		

Při údržbě se nesmí používat prostředky obsahující : Chlor, rozpouštědla, alkohol.

**6. SKLADOVÁNÍ** : skladovat ve svislé poloze , v prostorách s relativní vlhkostí do 55 %


Vystavil:

Datum:

Podpis:

Věra Veselá

01.06.2014



Schválil:

Josef Klečka

Datum:

01.06.2014

Podpis:



Josef Klečka  
**ANTINARI**  
 IČ: 61350745, DIČ: CZ6002180844  
 výrobní středisko a prodejna  
 Žižkova 2494 413 01 Roudnice n.l.